

תעודת בדיקה
BT-101-25520

מס' ההסכם 707303/1

המעבדה לבטונים

בדיקת בטון



בדיקת התאמה של חוזק לחיצה לדרישות ת"י 118

מזמין הבדיקה ומענו				תעשיות רדימיקס בע"מ ביאליק 155 רמת גן 5252300			
כתובת האתר				מרחב דרום באר שבע			
שם הפרוייקט				מרחב דרום			
אלמנט				דרגת חשיפה			
קיר				2-4			
תאריך היציקה		23/12/2020		נפח הבטון במ"ק		8	
סוג הבטון		ב-30		מס' המדגמים		6	
ניטל ע"י		ב"כ המעבדה		מס' האצוות		1	
מספר הזמנה				צלע נומינלי במ"מ		100	
מהות הבדיקה:				תהליך בדיקת חוזק לחיצה ההתאם לת"י 26 חלק 4.1.			

ההתאמה לתקנים/מפרטי ייחוס אינה כוללת התחשבות בערכי אי הוודאות.

תוצאות הבדיקה

מספר מדגם	מספר דוגמא	מספר ספק	שעות הנטילה	סימן הערבול	תעודת משלוח	חוזק לחיצה בגיל 7 ימים (30/12/2020)	חוזק לחיצה בגיל 28 יום (20/01/2021)
(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)	(מגפ"ס)
1	U22428310	349	13:00	745	95205419	335.7	476.2
2	U22428311	349	13:01	745	95205419		
3	U22428312	349	13:02	745	95205419	348.6	488.1
4	U22428313	349	13:03	745	95205419		
5	U22428314	349	13:04	745	95205419	341.9	483.5
6	U22428315	349	13:05	745	95205419		
חוזק לחיצה ממוצע							
48.5							
חוזק הנדרש לבטון מסוג ב-30 בגיל 28 יום לא יקטן מ- 33.0 מגפ"ס לממוצע ומ- 27.0 מגפ"ס לדוגמה בודדת							
המדגמים נבדקו ב-3 מועדים: 7 ימים, 28 יום, 60 יום, המשך בעמוד הבא							

תאריך הדפסת עותק זה 24/01/2021	 	גבי דויד פוליאקוב מרינה פוליאקוב מרינה באר שבע	ב/ ראש תחום בטונים מהנדס/ת מאשר/ת מהנדס/ת אחראי/ת הבדיקה נערכה בסניף
תפוצה מאושרת מזמין תעשיות רדימיקס בע"מ, ביאליק 155, רמת גן, 5252300			תוצאות מסמך זה נכונות ליום ביצוע הבדיקות ומתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק או לפרסם ממנו חלק כלשהו. פרטי המדגם ו/או האתר הינם כפי שנמסרו ע"י ב"כ המזמין. הבדיקות בדו"ח זה בוצעו בהתאם לדרישות ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הרשות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט או לתהליך שנבדק. הסמכה ל-ISO/IEC 17025/17020
			דיווח זה מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו

תעודת בדיקה (המשך)
BT-101-25520

המעבדה לבטונים
בדיקת בטון
בדיקת התאמה של חוזק לחיצה לדרישות ת"י 118

תוצאות הבדיקה במועדים נוספים

גיל בדיקה	מספר מדגם	מספר דוגמא	מספר ספק	שעות הנטילה	סימן הערבול	תעודת משלוח	עומס השבר (kN)	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
60 יום (21/02/2021)	1	U22428310	349	13:00	745	95205419		
	2	U22428311	349	13:01	745	95205419		
	3	U22428312	349	13:02	745	95205419		
	4	U22428313	349	13:03	745	95205419		
	5	U22428314	349	13:04	745	95205419		
	6	U22428315	349	13:05	745	95205419		
חוזק לחיצה ממוצע								
מסקנה: חוזק הבטון מתאים לדרישות ת"י 118 לבטון מסוג ב-30								
הערות: דרגת חשיפה בהתאם להצהרת היצרן או מזמין הבדיקה.								

סוף הדיווח